® MAKROLON LONGLIFE - Stegplatten

	Extrusionsbreite/ Stegabstand [mm]	Pfalten-dicke [mm]	Flächen-gewicht [kg/m²]	τ_{965} [%]	k-Wert [W/m²K]	Brand-klasse DIN 4102	Lieferlängen [mm] 2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
SDP 10														
farblos 283 NO DROP	**2100-10,5**	6	1,3	80	3,6	**B1**							•	•
S4P 32														
farblos 283 NO DROP	**2100-10,5**	10	2	80	3,1	**B1**							•	•
weiß 092	**2100-10,5**	10	2	62	3,1	**B1**								•
bronze 485	**2100-10,5**	10	2	56	3,1	**B1**								

PLEXIGLAS XT - Stegplatten

	Extrusionsbreite/ Stegabstand [mm]	Pfalten-dicke [mm]	Flächen-gewicht [kg/m²]	τ_{965} Richtwert [%]	k-Wert [W/m²K]	Brand-klasse DIN 4102	Lieferlängen [mm] 2000	2500	3000	3500	4000	5000	6000	7000
SDP 16 - DIE ROBUSTE														
farblos 00721, NO DROP	**980-32**	16	4,7	86	2,8	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200-32	16	4,7	86	2,8	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
farblos 00721 C-Struktur	**980-32**	16	4,7	85	2,8	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200-32	16	4,7	85	2,8	**B2**							a.A.	a.A.
braun 83421	**980-32**	16	4,7	53	2,8	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200-32	16	4,7	53	2,8	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
braun 83421 C	**980-32**	16	4,7	52	2,8	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
weiß W1621	**980-32**	16	4,7	74	2,8	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200-32	16	4,7	74	2,8	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SDP 16 - DIE EDLE														
farblos 29070 ALLTOP	τ **980-64**	16	5,0	91	2,9	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1200-64	16	5,0	91	2,9	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S4P 32 - DIE KÜHLE														
weiß W6813 NO DROP	**1230-32**	32	6,5	40	1,6	**B2**	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
S4P 32														
farblos 29080 NO DROP	**1230-32**	32	6,5	76	1,6	**B2**	•	•	•	•	•	•	•	•
farblos 29080 C-Struktur	**1230-32**	32	6,5	74	1,6	**B2**							a.A.	a.A.
weiß 01680	**1230-32**	32	6,5	64	1,6	**B2**							•	•